ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Husova 675, 508 01 Hořice telefon/fax 493 623 478 e-mail: azl@zkk.cz

ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNĚ-VÝROBNÍ ZKOUŠKY TÝDENNÍ
SMĚS DRCENÉHO KAMENIVA frakce 0/32 ML

podle ČSN EN 933-1

Příloha č. : 2

Zakázka č. : 2433/12 Vzorek č. : 6979/12 Kontrola : J. Soukupová

Provozovna : BERNARTICE Provedl : L. Bubelínyová Datum : 1.10.2012

Hornina : Hadec Datum : 1.10.2012

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							90	100,0
63 / 90	0,0	0,0			0,0	2D	63	100,0
45 / 63	0,0	0,0			0,0	1,4D	45	100,0
32 / 45	144,7	1,4			1,4	D	31,5	98,6
16 / 32	2 045,4	20,4			20,4	D/2	16	78,2
8 / 16	2 798,9	27,9			27,9		8	50,3
4 / 8	1 938,8	19,3			19,3		4	31,0
2 / 4	980,5	9,8			9,8		2	21,2
1 / 2	727,6	7,3			7,3		1	13,9
0,5 / 1	447,7	4,4			4,4		0,5	9,5
0,25 / 0,5	302,8	3,0			3,0		0,25	6,5
0,125 / 0,25	207,5	2,0			2,0		0,125	4,5
0,063 / 0,125	152,7	1,5			1,5		0,063	3,0
0 / 0,063 P	17,7	3,0			3,0		0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	295,7							
Celkem	10 060,0	100,0			100,0			



ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.
HUSOVA 675, 508 01 HOŘICE v P.
IČO: 648 28 042 DIČ: CZ64828042
tel./fax: 493 623 478, 493 620 177