ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Husova 675, 508 01 Hořice telefon/fax 493 623 478 e-mail: azl@zkk.cz

ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNĚ-VÝROBNÍ ZKOUŠKY MĚSÍČNÍ
HDK frakce 4/8

podle ČSN EN 933-1

Zakázka č. : **2250/12** Vzorek č. : **6459/12** Příloha č. : **2** .

Provozovna : **BERNARTICE** Provedl : **L. Bubelínyová** Kontrola : **J. Soukupová**

Hornina : **Hadec** Datum : **25.7.2012** Datum : **25.7.2012**

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							22,4	100,0
16 22,4	0,0	0,0			0,0	2D	16	100,0
11,2 / 16	0,0	0,0			0,0	1,4D	11,2	100,0
8 / 11,2	201,0	11,0			11,0	D	8	89,0
5,6 / 8	1 212,0	66,6			66,6	D/1,4	5,6	22,4
4 / 5,6	386,0	21,2			21,2	d	4	1,2
2 / 4	10,0	0,6			0,6	d/2	2	0,6
0,063 / 2	4,0	0,2			0,2	-	0,063	0,4
0 / 0,063 (P)	2,0	0,4			0,4	-	0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	7,0							
Celkem	1 822,0	100,0			100,0	-	-	-



ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.
HUSOVA 675, 508 01 HOŘICE V P.
IČO: 648 28 042 DIČ: CZ64828042
tel./fax: 493 623 478, 493 620 177