ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Husova 675, 508 01 Hořice telefon/fax 493 623 478 e-mail: azl@zkk.cz

ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNĚ-VÝROBNÍ ZKOUŠKY TÝDENNÍ
HDK frakce 8/16

podle ČSN EN 933-1

Zakázka č. : 2433/12
Provozovna : BERNARTICE
Hornina : Hadec

Vzorek č. : 6975/12
Provedl : L. Bubelínyová
Datum : 1.10.2012

Příloha č. : 2
Kontrola : J. Soukupová
Datum : 1.10.2012

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							45	100,0
32 / 45	0,0	0,0			0,0	2D	31,5	100,0
22 / 32	0,0	0,0			0,0	1,4D	22,4	100,0
16 / 22	93,0	1,3			1,3	D	16	98,7
11 / 16	1 588,0	23,8			23,8	D/1,4	11,2	74,9
8 / 11	4 601,0	68,9			68,9	d	8	6,0
4 / 8	332,0	5,0			5,0	d/2	4	1,0
0,063 / 4	39,0	0,6			0,6	-	0,063	0,4
0 / 0,063 (P)	2,0	0,4			0,4	-	0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	31,0							
Celkem	6 686,0	100,0			100,0	-	-	-



ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.
HUSOVA 675, 508 01 HOŘICE v P.
IČO: 648 28 042 DIČ: CZ64828042
tel./fax: 493 623 478, 493 620 177