GRANITA s.r.o.
V. Svobody 695, 539 73 Skuteč
tel / fax : 469 350 720, 469 350 721
granita@seznam.cz, www.granita.cz

VÝSLEDKY ZKOUŠEK KAMENIVA
(ČSN EN 12620+A1 - Kamenivo do betonu)

Provozovna : BUDISLAV
Zpráva číslo : 110/12
Druh kam. : hrubé **drcené**

Odebráno : ze skládky
Odebral : Menc
Dne : 22.10.2012

Frakce	*4/8*		*8/16*		*16/32*		*63/125*	
Velikost sít[1)]	% hm.	KATEG	% hm.	KATEG	% hm.	KATEG	% hm.	KATEG
125							0,0	
90								
63							91,8	
45					0,0			
31,5 (32)[2)]					3,1		7,6	
22,4 (22)[2)]			0,0					
16			8,7		86,0			
11,2 (11)[2)]	0,0							
8	5,3		81,5		8,7			
5,6 (6)[2)]								
4	84,2		7,7					
2	7,0							
1								
0,5								
0,250								
Nadsítné 1,4 D	0,0		0,0		0,0		0,0	
Nadsítné D	5,3	G_C 85/20	8,7	G_C 90/15	3,1	G_C 90/15	0,0	G_C 90/15
Podsítné d	10,5	G_C 85/20	9,8	G_C 90/15	10,9	G_C 90/15	8,2	G_C 90/15
Jemné částice[3)]	0,8	$f_{1,5}$	0,7	$f_{1,5}$	0,4	$f_{1,5}$	0,1	$f_{1,5}$
Tvarový index 1:3	31,0	SI_{40}	33,0	SI_{40}	28,0	SI_{40}	29,0	SI_{40}
Souč. Los Angeles			20,0	LA_{20}				
Nasákavost WA_{24}			1,0					
Humusovitost								
Cizorodé částice	0,0		0,0		0,0		0,0	
Trvan. sír. hořeč.								
Propad d/2								
2	3,5	G_C 85/20						
4			2,1	G_C 90/15				
8					2,2	G_C 90/15		
32							0,6	G_C 90/15

1) Velikost sít obsahuje základní řadu, plus řadu 1.
2) Zaokrouhlené velikosti sít je možno uvést jako zjednodušené označení frakce kameniva.
3) Použitá metoda – praní a prosévání.
Tato zpráva se vztahuje pouze na zkoušené vzorky.

GRANITA s.r.o.
Vilibalda Svobody 695
539 73 SKUTEČ
DIČ : CZ45270741
útvar řízení jakosti

Budislav 25.10.2012

Zkoušky provedl : Menc
Pracovník ÚKRJ GRANITA s.r.o.