ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
[illegible] e-mail: [illegible]

ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNĚ-VÝROBNÍ ZKOUŠKY TÝDENNÍ
SMĚS DRCENÉHO KAMENIVA frakce 0/32

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : 3426/11 | Vzorek č. : 9817/11 | Příloha č 2
Provozovna : BUKOVICE | Provedl : L. Bubelínyová | Kontrola J. Soukupová
Hornina : Amfibolit | Datum 5.12.2011 | Datum : 5.12.2011

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm	% hm	-	mm	% hm
							90	100,0
63 / 90	0 0	0.0			0,0	2D	63	100,0
45 / 63	0,0	0 0			0,0	1,4D	45	100,0
32 / 45	180,0	1,7			1,7	D	31,5	98,3
16 / 32	3 256,0	32,0			32,0	D/2	16	66,3
8 / 16	2 543,5	25 0			25,0		8	41,3
4 / 8	1 489,2	14.7			14,7		4	26,6
2 / 4	786,8	7,8			7,8		2	18,8
1 / 2	544,9	5,4			5,4		1	13,4
0,5 / 1	342,0	3,4			3,4		0,5	10,0
0,25 / 0,5	244,3	2,3			2,3		0,25	7,7
0,125 / 0,25	255,1	2,5			2,5		0.125	5,2
0,063 / 0,125	294,0	2,8			2,8		0.063	2,4
0 / 0,063 (P)	27,8	2,4			2,4		0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	230,8							
Celkem	10 196,4	100,0			100,0			

