ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNĚ-VÝROBNÍ ZKOUŠKY TÝDENNÍ
HDK frakce 8/16

podle ČSN EN 933-1 Změna A1

Zakázka č. : 348/12
Provozovna : BUKOVICE
Hornina : Amfibolit

Vzorek č : 873/12
Provedl : L. Bílbelínyová
Datum : 13.4.2012

Příloha č : 2
Kontrola : J. Soukupová
Datum : 13.4.2012

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm	g	% hm.	% hm	-	mm	% hm
							45	100,0
32 / 45	0,0	0,0			0,0	2D	31,5	100,0
22 / 32	0,0	0,0			0,0	1,4D	22,4	100,0
16 / 22	57,0	1,1			1,1	D	16	98,9
11 / 16	1 900,0	36,8			36,8	D/1,4	11,2	62,1
8 / 11	2 538,0	49,2			49,2	d	8	12,9
4 / 8	575,0	11,2			11,2	d/2	4	1,7
0,063 / 4	38,0	0,7			0,7	-	0,063	1,0
0 / 0,063 P	5,0	1,0			1,0	-	0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	55,0							
Celkem	5 168,0	100,0			100,0	-	-	-

