ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNĚ-VÝROBNÍ ZKOUŠKY ROČNÍ
SMĚS DRCENÉHO KAMENIVA frakce 0/32

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : 2491/11
Provozovna : ČENKOV
Hornina : Spilit

Vzorek č. : 7179/11
Provedl : L. Bubelínyová
Datum : 26.10.2011

Kontrola : J. Soukupová
Datum : 26.10.2011

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							90	100,0
63 / 90	0,0	0,0			0,0	2D	63	100,0
45 / 63	0,0	0,0			0,0	1,4D	45	100,0
32 / 45	152,6	1,4			1,4	D	31,5	98,6
16 / 32	2 272,7	22,2			22,2	D/2	16	76,4
8 / 16	2 737,2	26,7			26,7		8	49,7
4 / 8	1 409,6	13,8			13,8		4	35,9
2 / 4	915,1	9,0			9,0		2	26,9
1 / 2	890,8	8,7			8,7		1	18,2
0,5 / 1	654,4	6,3			6,3		0,5	11,9
0,25 / 0,5	507,1	4,9			4,9		0,25	7,0
0,125 / 0,25	286,2	2,7			2,7		0,125	4,3
0,063 / 0,125	156,3	1,5			1,5		0,063	2,8
0 / 0,063 (P)	4,7	2,8			2,8		0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	288,6							
Celkem	10 275,3	100,0			100,0			

