ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNĚ-VÝROBNÍ ZKOUŠKY ROČNÍ
DK frakce 0/4 III.

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : 2491/11
Provozovna : ČENKOV
Hornina : Spilit

Vzorek č. : 7171/11
Provedl : L. Bubelínyová
Datum : 26.10.2011

Kontrola : J. Soukupová
Datum : 26.10.2011

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							16	100,0
11 / 16	0,0	0,0			0,0		11,2	100,0
8 / 11	0,0	0,0			0,0	2D	8	100,0
5,6 / 8	0,0	0,0			0,0	1,4D	5,6	100,0
4 / 5,6	96,9	9,5			9,5	D	4	90,5
2 / 4	459,1	45,3			45,3	D/2	2	45,2
1 / 2	156,1	15,5			15,5	D/4	1	29,7
0,5 / 1	106,4	10,5			10,5		0,5	19,2
0,25 / 0,5	62,5	6,2			6,2		0,25	13,0
0,125 / 0,25	38,5	3,8			3,8		0,125	9,2
0,063 / 0,125	24,2	2,4			2,4		0,063	6,8
0 / 0,063 (P)	1,4	6,8			6,8		0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	68,4							
Celkem	1 013,5	100,0			100,0			

Křivka zrnitosti propadu frakce 0/4

