ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNĚ-VÝROBNÍ ZKOUŠKY ROČNÍ
HDK frakce 4/8

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : **2491/11** Vzorek č. : **7172/11**
Provozovna : **ČENKOV** Provedl : **L. Bubelínyová** Kontrola : **J. Soukupová**
Hornina : **Spilit** Datum : **26.10.2011** Datum : **26.10.2011**

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							22,4	100,0
16 22,4	0,0	0,0			0,0	2D	16	100,0
11,2 / 16	0,0	0,0			0,0	1,4D	11,2	100,0
8 / 11,2	370,0	9,7			9,7	D	8	90,3
5,6 / 8	2 466,0	65,1			65,1	D/1,4	5,6	25,2
4 / 5,6	880,0	23,3			23,3	d	4	1,9
2 / 4	37,0	1,0			1,0	d/2	2	0,9
0,063 / 2	15,0	0,4			0,4	-	0,063	0,5
0 / 0,063 (P)	2,0	0,5			0,5	-	0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	21,0							
Celkem	3 791,0	100,0			100,0	-	-	-

