ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNĚ-VÝROBNÍ ZKOUŠKY ROČNÍ
HDK frakce 8/16

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : 2491/11 Vzorek č. : 7174/11
Provozovna : ČENKOV Provedl : L. Bubelínyová Kontrola : J. Soukupová
Hornina : Spilit Datum : 26.10.2011 Datum : 26.10.2011

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							45	100,0
32 / 45	0,0	0,0			0,0	2D	31,5	100,0
22 / 32	0,0	0,0			0,0	1,4D	22,4	100,0
16 / 22	72,0	1,3			1,3	D	16	98,7
11 / 16	3 987,0	73,2			73,2	D/1,4	11,2	25,5
8 / 11	1 346,0	24,7			24,7	d	8	0,8
4 / 8	5,0	0,1			0,1	d/2	4	0,7
0,063 / 4	17,0	0,3			0,3	-	0,063	0,4
0 / 0,063 (P)	2,0	0,4			0,4	-	0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	25,0							
Celkem	5 454,0	100,0			100,0	-	-	-

Křivka zrnitosti propadu frakce 8/16

