PROTOKOL O ZKOUŠCE KAMENIVA

dle ČSN EN 132 42 +A1

Kámen Zbraslav, spol. s r.o.
Žitavského 1178, Praha 5 - Zbraslav
Centrální laboratoř

Provozovna 031500 lom Dobkovičky

Vzorek: 1512000065 - 474 Přírodní drcené kamenivo 0/32

Datum odběru: 03.05.2012
Interní kategorie zkoušky: I

Odebral: Stejskal
Zpracoval: Marešová depo

	gramy
Navážka:	11126
Hmot.po prání:	10325

Tvarový index Si:	
Kval.jemn.částic:	

Síto	Zůstatek	Podíl	Propad	Norma dol	Norma hor	Stav
mm	gramy	%	%	%	%	
63	0,0	0,00	100,00	100,00	100,00	OK
45	0,0	0,00	100,00	100,00	100,00	OK
31,5	131,0	1,18	98,82	85,00	99,00	OK
16	1 593,0	14,32	84,50	0,00	100,00	OK
8	2 684,0	24,12	60,38	0,00	100,00	OK
4	1 673,0	15,04	45,34	0,00	100,00	OK
2	1 277,0	11,48	33,86	0,00	100,00	OK
1	850,0	7,64	26,22	0,00	100,00	OK
0,5	731,0	6,57	19,65	0,00	100,00	OK
0,25	599,0	5,38	14,27	0,00	100,00	OK
0,125	426,0	3,83	10,44	0,00	100,00	OK
0,063	357,0	3,21	7,23	0,00	100,00	OK
0	805,0	7,24	-0,01	0,00	100,00	!

KÁMEN Zbraslav spol. s r.o.
LABORATOŘ - LEDČICE
Žitavského 1178
156 21 Praha 5 - Zbraslav

