PROTOKOL O ZKOUŠCE KAMENIVA

dle ČSN EN 132 42 +A1

Kámen Zbraslav, spol. s r.o.
Žitavského 1178, Praha 5 - Zbraslav
Centrální laboratoř

Provozovna 031500 lom Dobkovičky

Vzorek: 1512000085 - 411 Přírodní drcené kamenivo 0/4

Datum odběru: 19.06.2012
Interní kategorie zkoušky: I

Odebral: Stejskal
Zpracoval: Marešová nová

	gramy
Navážka:	1417
Hmot.po prání:	1329

Tvarový index Si:	
Kval.jemn.částic:	

Síto	Zůstatek	Podíl	Propad	Norma dol	Norma hor	Stav
mm	gramy	%	%	%	%	
8	0,0	0,00	100,00	100,00	100,00	OK
5,6	0,0	0,00	100,00	98,00	100,00	OK
4	73,0	5,15	94,85	85,00	99,00	OK
2	524,0	36,98	57,87	0,00	100,00	OK
1	376,0	26,53	31,34	0,00	100,00	OK
0,5	191,0	13,48	17,86	0,00	100,00	OK
0,25	98,0	6,92	10,94	0,00	100,00	OK
0,125	42,0	2,96	7,98	0,00	100,00	OK
0,063	24,0	1,69	6,29	0,00	16,00	OK
0	89,0	6,28	0,01	0,00	100,00	OK

KÁMEN Zbraslav spol. s r.o.
LABORATOŘ - LEDČICE
Žitavského 1178
156 21 Praha 5 - Zbraslav

