PROTOKOL O ZKOUŠCE KAMENIVA

dle ČSN EN 126 20 +A1

Kámen Zbraslav, spol. s r.o.
Žitavského 1178, Praha 5 - Zbraslav
Centrální laboratoř

Provozovna 031500 lom Dobkovičky

Vzorek: 1512000064 - 446 Přírodní drcené kamenivo 16/32

Datum odběru: 03.05.2012
Interní kategorie zkoušky: I

Odebral: Stejskal
Zpracoval: Marešová stará

	gramy
Navážka:	10056
Hmot.po prání:	10022

Tvarový index Si:	2,8
Kval.jemn.částic:	

Síto	Zůstatek	Podíl	Propad	Norma dol	Norma hor	Stav
mm	gramy	%	%	%	%	
63	0,0	0,00	100,00	100,00	100,00	OK
45	0,0	0,00	100,00	98,00	100,00	OK
31,5	128,0	1,27	98,73	85,00	99,00	OK
22,4	1 526,0	15,18	83,55	0,00	100,00	OK
16	7 506,0	74,64	8,91	0,00	20,00	OK
8	835,0	8,30	0,61	0,00	5,00	OK
0,25	15,0	0,15	0,46	0,00	100,00	OK
0,063	10,0	0,10	0,36	0,00	100,00	OK
0	36,0	0,36	0,00	0,00	100,00	OK

KÁMEN Zbraslav spol. s r.o.
LABORATOŘ - LEDČICE
Žitavského 1178
156 21 Praha 5 - Zbraslav

