# PROTOKOL O ZKOUŠCE KAMENIVA

## dle ČSN EN 130 43

Kámen Zbraslav, spol. s r.o.
Žitavského 1178, Praha 5 - Zbraslav
Centrální laboratoř

## Provozovna 031500 lom Dobkovičky

Vzorek: 1512000087 - 421 Přírodní drcené kamenivo 4/8

Datum odběru: 19.06.2012
Interní kategorie zkoušky: I

Odebral: Stejskal
Zpracoval: Marešová stará

| | gramy |
|---|---|
| Navážka: | 2571 |
| Hmot.po praní: | 2547 |

| Tvarový index Si: | 14,8 |
|---|---|
| Kval.jemn.částic: | |

| Síto | Zůstatek | Podíl | Propad | Norma dol | Norma hor | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | gramy | % | % | % | % | |
| 16 | 0,0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | OK |
| 8 | 83,0 | 3,23 | 96,77 | 90,00 | 99,00 | OK |
| 5,6 | 968,0 | 37,65 | 59,12 | 0,00 | 80,00 | OK |
| 4 | 1 274,0 | 49,55 | 9,57 | 0,00 | 10,00 | OK |
| 2 | 201,0 | 7,82 | 1,75 | 0,00 | 100,00 | OK |
| 0,25 | 12,0 | 0,47 | 1,28 | 0,00 | 100,00 | OK |
| 0,063 | 8,0 | 0,31 | 0,97 | 0,00 | 1,00 | OK |
| 0 | 25,0 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | OK |

KÁMEN Zbraslav spol. s r.o.
LABORATOŘ - LEDČICE
Žitavského 1178
156 21 Praha 5 - Zbraslav

