PROTOKOL O ZKOUŠCE KAMENIVA

dle ČSN EN 126 20 +A1

Kámen Zbraslav, spol. s r.o.
Žitavského 1178, Praha 5 - Zbraslav
Centrální laboratoř

Provozovna 031500 lom Dobkovičky

Vzorek: 1512000083 - 432 Přírodní drcené kamenivo 8/16

Datum odběru: 14.06.2012
Interní kategorie zkoušky: I

Odebral: Stejskal
Zpracoval: Marešová stará

	gramy
Navážka:	3326
Hmot.po prání:	3316

Tvarový index SI:	
Kval.jemn.částic:	

Síto	Zůstatek	Podíl	Propad	Norma dol	Norma hor	Stav
mm	gramy	%	%	%	%	
45	0,0	0,00	100,00	100,00	100,00	OK
31,5	0,0	0,00	100,00	100,00	100,00	OK
22,4	0,0	0,00	100,00	98,00	100,00	OK
16	149,0	4,48	95,52	85,00	99,00	OK
11,2	1 960,0	58,93	36,59	0,00	100,00	OK
8	1 052,0	31,63	4,96	0,00	20,00	OK
4	144,0	4,33	0,63	0,00	5,00	OK
0,25	7,0	0,21	0,42	0,00	100,00	OK
0,063	3,0	0,09	0,33	0,00	1,50	OK
0	11,0	0,33	0,00	0,00	100,00	OK

KÁMEN Zbraslav spol. s r.o.
LABORATOŘ - LEDČICE
Žitavského 1178
156 21 Praha 5 - Zbraslav

