Z **Tabulka 2**

Provozovna Horní Lánov

PŘEHLED O TÝDENNÍCH A PRŮBĚŽNÝCH ZKOUŠKÁCH KAMENIVA

Rok 2012

Směs drceného kameniva - Štěrkodrť frakce 0/32

	Počet proved. zkoušek		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Datum odběru vzorku		5.1.12	9.2.12	3.5.12	23.5.12	12.4.12	24.7.12	31.7.12	22.08.12	10.8.12	27.7.12	11.9.12	25.9.12									
	Číslo protokolu o zkoušce		12/002	98/12	12/058	12/068	12/420	12/094	12/096	12/103	1824/12	1823/12	12/108	12/111									
Propad sítem	**Četnost**	**Nastavení dle ČSN EN 13242**	Výsledky zkoušek				ZKK				ZKK	ZKK											**ø**
63	týdně	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0									**100**
45	týdně	tř. D 98-100	100,0	100,0	97,5	100,0	100,0	94,3	99,3	100,0	100,0	100,0	100,0	98,6									**99**
31,5	týdně	tř. D 80-99	86,5	98,9	87,3	93,3	98,7	80,6	94,1	96,0	98,7	94,2	94,2	89,6									**93**
Jemné částice	týdně	tř. D ≤ 12	2,7	3,2	4,4	5,1	4,2	5,9	5,5	8,1	9,6	4,1	9,4	3,2									**5,5**
odolnost proti drcení	1x za 6 měsíců	LA_{30}					16,8																-
Objemová hmotnost	1x za 12 měsíců	2,839 Mg/m^3					2,843																-
Sypná hmotnost	1x za 12 měsíců	1,440 Mg/m^3					1,549																-
Nasákavost	1x za 12 měsíců	$WA_{24} \leq 1,5$					0,4																-
Mrazuvzdornost	1x za 24 měsíců	F_4					0,1																-
* Obsah humusovitých částic	1x za 12 měsíců	-																					-

* Pouze u štěrkopísku.

platí od 28.4.2008

Z **Tabulka 2**

Provozovna Horní Lánov

PŘEHLED O TÝDENNÍCH A PRŮBĚŽNÝCH ZKOUŠKÁCH KAMENIVA

Rok 2011

Směs drceného kameniva - Štěrkodrť frakce 0/32

	Počet proved. zkoušek		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Datum odběru vzorku																						
	Číslo protokolu o zkoušce																						
Propad sítem	**Četnost**	**Nastavení dle ČSN EN 13242**	Výsledky zkoušek				měs	měs															**ø**
63	týdně	100																					#####
45	týdně	tř. D 98-100																					#####
31,5	týdně	tř. D 80 99																					#####
Jemné částice	týdně	tř. D ≤ 12																					#####
Otlukovost	1x za 6 měsíců	LA_{30}																					-
Objemová hmotnost	1x za 12 měsíců	2,839 Mg/m^3																					-
Sypná hmotnost	1x za 12 měsíců	1,440 Mg/m^3																					-
Nasákavost	1x za 12 měsíců	$WA_{24} \leq 1,5$																					-
Mrazuvzdornost	1x za 24 měsíců	F_4																					-
* Obsah humusovitých částic	1x za 12 měsíců	-																					-

* Pouze u štěrkopísku.

platí od 28.4.2008