Z **Tabulka 1**

Provozovna Horní Lánov

PŘEHLED O TÝDENNÍCH A PRŮBĚŽNÝCH ZKOUŠKÁCH KAMENIVA

Rok 2012

Přírodní drcené kamenivo frakce 0/4

	Počet provedených zkoušek			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Datum odběru vzorku			05.01.12	17.01.12	24.01.12	01.02.12	07.02.12	14.02.12	19.01.12	09.02.12	21.02.12	28.02.12	15.03.12	19.03.12	21.03.12	27.03.12	03.04.12	11.04.12	18.04.12	22.04.12	03.05.12	19.04.12	
	Číslo protokolu o zkoušce			12/001	12/005	12/008	12/010	12/011	12/013	97/12	98/12	12/017	12/021	12/028	12/031	12/033	12/037	12/042	12/047	12/050	12/054	12/056	12/419	
	Nastavení podle ČSN EN																							
	12620	13043	13242																					ø
Propad sítem: 8	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	**100,0**
5,6	95-100	98-100	98-100	99,8	99,7	99,8	99,8	99,6	99,1	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7	99,9	100,0	100,0	99,9	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0	**99,9**
4	85-99	90-99 85-99	85-99 80-99	97,2	92,6	96,9	89,7	87,6	85,8	90,4	90,6	93,9	96,7	89,6	94,9	95,4	90,8	90,3	81,2	93,5	97,7	93,5	86,9	**91,8**
	Dekl. 92±5	Dekl. 92±5	-																					
2	-	Dekl. 57±10	-	61,4	52,0	64,4	44,9	42,9	47,0	47,2	51,8	50,4	54,2	46,1	62,2	63,0	53,3	49,6	29,4	60,0	67,8	57,5	41,5	**52,3**
1	Dekl. 33±20	-	-	32,0	31,9	38,9	28,5	23,5	28,5	30,4	34,4	28,0	31,3	29,3	38,2	40,9	33,6	30,9	14,6	38,9	37,4	36,9	28,4	**31,8**
0,5	25-45	-	-	21,4	22,2	25,7	21,4	15,9	18,5	20,7	23,2	18,7	21,5	21,1	25,6	28,3	23,9	22,1	9,5	27,7	21,7	26,5	19,6	**21,8**
0,250	Dekl. 26±20	-	-	17,1	17,2	19,3	17,6	12,2	13,1	15,6	17,2	14,8	16,4	16,1	19,3	21,4	18,4	17,3	7,5	21,2	14,3	20,2	14,6	**16,5**
Jemné částice	B ≤ 10 Dekl. 10±3	B ≤ 10 Dekl. 10±3	C ≤ 16	11,4	10,8	12,3	11,6	7,8	7,3	9,7	9,8	9,8	10,3	9,2	12,1	13,2	12,9	11,1	5,3	13,8	8,7	11,9	9,4	**10,4**
Kvalita j.č.	-	-	-																					#####
* Obsah hum. částic	světl. než etalon	-	-																					-
* Nasákavost	WA_{24}≤1	WA_{24}≤1	WA_{24}≤1																					#####
* Obsah leh. zneč. částic	max. 0,25	-	-																					#####

* Obsah humusovitých částic a nasákavost se zkouší jednou ročně, Obsah lehkých znečisťujících látek se zkouší dvakrát ročně.

platí od 28.4.2008

Z **Tabulka 1**

Provozovna Horní Lánov

PŘEHLED O TÝDENNÍCH A PRŮBĚŽNÝCH ZKOUŠKÁCH KAMENIVA

Rok 2012

Přírodní drcené kamenivo frakce 0/4

	Počet provedených zkoušek			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Datum odběru vzorku			9.5.2012	#######	#######	#######	5.6.2012	#######	#######	2.7.2012	#######	#######	12.04.12	24.7.12	31.7.12	7.8.12	14.8.12	22.8.12	10.8.12	5.9.12	11.9.12	18.9.12	
	Číslo protokolu o zkoušce			12/059	12/062	12/065	12/069	12/071	12/073	12/081	12/083	12/085	12/091	12/420	12/093	12/095	12/097	12/100	12/100	5248/12	12/105	12/107	12/109	
	Nastavení podle ČSN EN			ZKK																				
	12620	13043	13242																					ø
Propad sítem: 8	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	**100**
5,6	95-100	98-100	98-100	99,9	99,9	100,0	99,9	99,9	100,0	99,8	100,0	99,9	99,9	100,0	99,8	100,0	99,8	100,0	99,9	99,7	99,7	100,0	100,0	**100**
4	85-99	90-99 85-99	85-99 80-99	89,8	95,1	94,5	91,5	93,8	91,4	92,9	92,7	91,8	96,0	90,9	93,6	93,4	93,7	91,2	93,9	81,1	90,9	93,6	94,2	**92**
	Dekl. 92±5	Dekl. 92±5	-																					
2	-	Dekl. 47±10	-	41,8	60,6	54,8	56,0	60,2	50,5	54,3	55,2	50,4	60,8	52,7	61,0	56,6	57,5	53,5	61,7	28,8	53,9	43,9	44,9	**53**
1	Dekl. 31±20	-	-	22,6	38,5	33,4	36,2	38,6	31,9	30,2	36,0	29,8	38,8	37,1	39,9	36,5	35,6	34,9	40,2	18,4	36,9	26,1	16,5	**33**
0,5	25-45	-	-	14,6	26,1	22,5	25,1	25,4	23,0	18,9	25,5	19,2	26,0	26,2	27,8	26,0	24,4	24,3	27,9	12,6	28,1	19,0	11,5	**23**
0,250	Dekl. 26±20	-	-	11,0	19,4	16,3	18,7	18,3	17,8	13,9	19,5	13,8	19,3	18,6	20,6	19,6	18,9	18,6	21,0	9,7	22,5	15,4	9,7	**17**
Jemné částice	B ≤ 10 Dekl. 10±3	B ≤ 10 Dekl. 10±3	C ≤ 16	6,9	11,4	9,3	11,1	10,4	10,2	9,5	11,0	8,4	12,0	9,6	12,3	11,6	12,2	11,6	12,4	6,5	13,0	11,1	7,4	**10,4**
Kvalita j.č.	-	-	-											1,70										**1,7**
* Obsah hum. částic	světl. než etalon	-	-											neg										**-**
* Nasákavost	WA_{24}≤1	WA_{24}≤1	WA_{24}≤1											0,9										**0,9**
* Obsah leh. zneč. částic	max. 0,25	-	-											0,0										**0,0**

* Obsah humusovitých částic a nasákavost se zkouší jednou ročně, Obsah lehkých znečisťujících látek se zkouší dvakrát ročně.

platí od 28.4.2008

Z **Tabulka 1**

Provozovna Horní Lánov

PŘEHLED O TÝDENNÍCH A PRŮBĚŽNÝCH ZKOUŠKÁCH KAMENIVA

Rok 2012

Přírodní drcené kamenivo frakce 0/4

	Počet provedených zkoušek			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Datum odběru vzorku			#######	#######																			
	Číslo protokolu o zkoušce			12/110	12/113																			
	Nastavení podle ČSN EN																							
	12620	13043	13242																					Ø
Propad sítem: 8	100	100	100	100,0	100,0																			**100**
5,6	95-100	98-100	98-100	99,7	100,0																			**100**
4	85-99	90-99 85-99	85-99 80-99	89,5	97,7																			**94**
	Dekl. 92±5	Dekl. 92±5	-																					
2	-	Dekl. 47±10	-	50,1	52,2																			**51**
1	Dekl. 31±20	-	-	30,7	24,3																			**28**
0,5	25-45	-	-	20,8	15,0																			**18**
0,250	Dekl. 26±20	-	-	15,3	11,8																			**14**
Jemné částice	B ≤ 10 Dekl. 10±3	B ≤ 10 Dekl. 10±3	C ≤ 16	9,1	7,4																			**8,3**
Kvalita j.č.	-	max. 10	min. 30																					**#DIV/0!**
* Obsah hum. částic	světl. než etalon	-	-																					**-**
* Nasákavost	WA_{24}≤1	WA_{24}≤1	WA_{24}≤1																					**#DIV/0!**
* Obsah leh. zneč. částic	max. 0,25	-	-																					**#DIV/0!**

* Obsah humusovitých částic a nasákavost se zkouší jednou ročně, Obsah lehkých znečisťujících látek se zkouší dvakrát ročně.

platí od 28.4.2008