Z **Tabulka 3**

Provozovna Horní Lánov

PŘEHLED O TÝDENNÍCH A MĚSÍČNÍCH ZKOUŠKÁCH KAMENIVA

Rok 2012

Hrubé kamenivo frakce 11/22

	Počet provedených zkoušek			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Datum odběru vzorku			17.01.12	24.01.12	07.02.12	14.02.12	17.02.12	21.02.12	02.03.12	12.03.12	15.03.12	21.03.12	27.03.12	19.04.12	12.06.12	15.06.12	19.06.12	02.07.12	10.07.12	17.07.12	12.04.12	27.07.12	
	Číslo protokolu o zkoušce			12/007	12/009	12/012	12/015	12/016	12/019	12/025	12/027	12/030	12/036	12/040	12/419	12/075	12/077	12/080	12/084	12/088	12/091	12/420	1823/12	
	Nastavení podle ČSN EN																					ZKK		
Propad sítem	12620	13043	13242	Výsledky zkoušek																				**Ø**
45	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	**100**
31,5	98-100	B-D 98-100	98-100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	**100**
22,4	C 80-99	A-C_1 90-99	C 85-99	95,4	97,2	99,3	95,4	96,5	97,8	98,0	98,0	97,6	99,2	97,5	90,2	96,6	95,3	97,7	97,8	96,8	97,4	95,0	93,6	**97**
16	25-70 Deklarace 35±15	20-70 Deklarace 35±15	20-70 Deklarace 35±15	21,3	20,3	23,1	9,9	14,3	25,8	20,1	28,7	31,7	36,5	37,7	32,5	27,1	9,4	26,3	42,6	26,6	23,2	25,7	16,9	**25**
11,2	0-20	B 0-15	C 0-15	1,9	1,5	1,3	0,8	1,9	2,3	4,4	5,0	4,9	4,2	2,7	7,5	1,2	1,7	1,4	10,8	1,5	1,3	1,0	1,8	**3**
5,6	0-5	0-5	0-5	1,6	1,4	0,9	0,6	1,7	2,0	2,5	1,2	1,6	2,1	2,1	0,7	0,8	1,1	1,2	2,4	1,4	1,1	0,7	1,2	**1**
Jemné částice	C ≤ 4	B, C ≤ 2	C, D ≤ 4	1,2	1,0	0,6	0,5	1,3	1,4	1,4	0,9	1,1	1,5	1,6	0,4	0,7	0,8	1,0	1,7	1,1	0,9	0,5	0,2	**1,0**
* Tvar zrn	B ≤ 40	B≤25	C ≤ 40												6,2							8,7	4,9	**6,6**

* Vlastnost - Tvar zrn - se zkouší jednou měsíčně.

platí od 28.4.2008