Z **Tabulka 3**

Provozovna Horní Lánov

PŘEHLED O TÝDENNÍCH A MĚSÍČNÍCH ZKOUŠKÁCH KAMENIVA

ROK 2012

Hrubé kamenivo frakce 8/11

	Počet provedených zkoušek			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Datum odběru vzorku			19.03.12	21.03.12	27.03.12	06.04.12	11.04.12	15.05.12	15.05.12	12.04.12	27.07.12												
	Číslo protokolu o zkoušce			12/032	12/035	12/039	12/044	12/049	12/063	12/063	12/420	1823/12												
	Nastavení podle ČSN EN			ZKK																				
Propad sítem	12620	13043	13242	Výsledky zkoušek																				**Ø**
22,4	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100												**100**
16	-	B-D 98-100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100												**100**
11,2	-	A-C_1 90-99	-	93,6	90,9	89,6	94,0	95,5	88,0	88,0	91,3	93,7												**92**
8	-	B 0-15	-	10,9	8,0	5,2	7,7	8,6	5,5	5,5	6,2	12,2												**8**
4	-	0-5	-	2,9	1,2	0,9	1,5	2,0	1,5	1,5	0,8	2,0												**2**
Jemné částice	-	B, C ≤ 2	-	2,0	1,0	0,7	1,2	1,3	1,2	1,2	0,5	0,4												**1,1**
* Tvar zrn	-	B≤30	-								5,9	4,4												**5,-**

* Vlastnost - Tvar zrn - se zkouší jednou měsíčně.

platí od 28.4.2008

Z **Tabulka 3**

Provozovna Horní Lánov

PŘEHLED O TÝDENNÍCH A MĚSÍČNÍCH ZKOUŠKÁCH KAMENIVA

ROK 2011

Hrubé kamenivo frakce 8/11

	Počet provedených zkoušek			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Datum odběru vzorku																							
	Číslo protokolu o zkoušce																							
	Nastavení podle ČSN EN																							
Propad sítem	**12620**	**13043**	**13242**	Výsledky zkoušek																				**Ø**
22,4	-	100	-																					#####
16	-	B-D 98-100	-																					#####
11,2	-	A-C_1 90-99	-																					#####
8	-	B 0-15	-																					#####
4	-	0-5	-																					#####
Jemné částice	-	B, C ≤ 2	-																					#####
* Tvar zrn	-	B≤30	-																					#####

* Vlastnost - Tvar zrn - se zkouší jednou měsíčně.

platí od 28.4.2008

Z **Tabulka 3**

Provozovna Horní Lánov

PŘEHLED O TÝDENNÍCH A MĚSÍČNÍCH ZKOUŠKÁCH KAMENIVA

ROK 2011

Hrubé kamenivo frakce 8/11

	Počet provedených zkoušek			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Datum odběru vzorku																							
	Číslo protokolu o zkoušce																							
	Nastavení podle ČSN EN			Výsledky zkoušek																				**Ø**
Propad sítem	**12620**	**13043**	**13242**																					
22,4	-	100	-																					#####
16	-	98-100	-																					#####
11,2	-	90-99	-																					#####
8	-	0-15	-																					#####
4	-	0-5	-																					#####
Jemné částice	-	B, C ≤ 2	-																					#####
* Tvar zrn	-	B≤30	-																					#####

* Vlastnost - Tvar zrn - se zkouší jednou měsíčně.

platí od 28.4.2008