ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Husova 675, 508 01 Hořice telefon/fax 493 623 478 e-mail: azl@zkk.cz

PROTOKOL O VÝSLEDKU ZKOUŠEK KAMENIVA
KONTROLNÍ ZKOUŠKY MĚSÍČNÍ
Frakce DK (d/D) 2/5

podle ČSN EN 933-1

Zakázka č. : **516/13**
Provozovna : **HRUBŠICE**
Hornina : **Hadec**
Použitá metoda: Praní a prosévání

Vzorek č. : **1251/13**
Provedl : **L. Bubelínyová**
Datum : **3.5.2013**

Kontrola : **J. Soukupová**
Datum : **3.5.2013**

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
						2D	11,2	100,0
8 / 11	0,0	0,0			0,0	1,4D	8	100,0
5 / 8	15,0	1,1			1,1	D	5,6	98,9
4 / 5	100,5	7,8			7,8	D/1,4	4	91,1
2 / 4	1 100,7	85,0			85,0	d	2	6,1
1 / 2	68,5	5,3			5,3	d/2	1	0,8
0,063 / 1	8,8	0,7			0,7	-	0,063	0,1
0 / 0,063 (P)	0,0	0,1			0,1	-	0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	2,0					-		
Celkem	1 295,5	100,0			100,0	-	-	-



ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.
HUSOVA 675, 508 01 HOŘICE v P
IČO: 648 28 042 DIČ: CZ64828042
tel./fax: 493 623 478, 493 620 177