ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Husova 675, 508 01 Hořice telefon/fax 493 623 478 e-mail: azl@zkk.cz

ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNÍ ZKOUŠKY MĚSÍČNÍ
HDK frakce 4/8

podle ČSN EN 933-1

Zakázka č. : **516/13** Vzorek č. : **1252/13** Příloha č. : **2**
Provozovna : **HRUBŠICE** Provedl : **L. Bubelínyová** Kontrola : **J. Soukupová**
Hornina : **Hadec** Datum : **3.5.2013** Datum : **3.5.2013**
Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							22,4	100,0
16 22,4	0,0	0,0			0,0	2D	16	100,0
11,2 / 16	0,0	0,0			0,0	1,4D	11,2	100,0
8 / 11,2	23,0	1,1			1,1	D	8	98,9
5,6 / 8	139,0	6,8			6,8	D/1,4	5,6	92,1
4 / 5,6	1 601,0	77,8			77,8	d	4	14,3
2 / 4	270,0	13,2			13,2	d/2	2	1,1
0,063 / 2	16,0	0,7			0,7	-	0,063	0,4
0 / 0,063 (P)	1,0	0,4			0,4	-	0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	10,0							
Celkem	2 060,0	100,0			100,0	-	-	-



ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.
HUSOVA 675, 508 01 HOŘICE v P.
IČO: 648 28 042 DIČ: CZ64828042
tel./fax: 493 623 478, 493 620 177