ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
POČÁTEČNÍ ZKOUŠKY TYPU (ITT)
SMĚS DRCENÉHO KAMENIVA frakce 0/32

ČSN EN 933-1

Zakázka č. : **3514/08**
Provozovna : **KAPLICE**
Hornina : **Granodiorit**

Vzorek č. : **10215/08**
Provedl : **L. Bubelínyová**
Datum : **9.1.2009**

Kontrola : **J. Soukupová**
Datum : **9.1.2009**

Frakce		Podíl zrnitosti					Propad sítem		
		1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm		g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
								90	100,0
63 / 90		0,0	0,0			0,0	2D	63	100,0
45 / 63		0,0	0,0			0,0	1,4D	45	100,0
32 / 45		189,3	1,7			1,7	D	31,5	98,3
16 / 32		2 392,0	21,9			21,9	D/2	16	76,4
8 / 16		1 799,0	16,5			16,5		8	59,9
4 / 8		1 764,1	16,2			16,2		4	43,7
2 / 4		1 353,7	12,4			12,4		2	31,3
1 / 2		1 080,9	9,9			9,9		1	21,4
0,5 / 1		695,4	6,4			6,4		0,5	15,0
0,25 / 0,5		468,7	4,3			4,3		0,25	10,7
0,125 / 0,25		303,0	2,8			2,8		0,125	7,9
0,063 / 0,125		193,5	1,7			1,7		0,063	6,2
Jemné částice celkem	0 / 0,063 T	26,2	6,2			6,2		0	0,0
	0 / 0,063 P	666,5							
Celkem		10 932,3	100,0			100,0			

