ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
POČÁTEČNÍ ZKOUŠKY TYPU (ITT)
HDK frakce 16/32

ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : 165/10
Provozovna : KAPLICE
Hornina : Granodiorit

Vzorek č. : 333/10
Provedl : L. Bubelínyová
Datum : 31.3.2010

Kontrola : J. Soukupová
Datum : 31.3.2010

Frakce		Podíl zrnitosti					Propad sítem		
		1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm		g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
								90	100,0
63 / 90		0,0	0,0			0,0	2D	63	100,0
45 / 63		0,0	0,0			0,0	1,4D	45	100,0
32 / 45		717,0	4,7			4,7	D	31,5	95,3
22 / 32		8 330,0	55,6			55,6	D/1,4	22,4	39,7
16 / 22		5 602,0	37,4			37,4	d	16	2,3
8 / 16		305,0	2,1			2,1	d/2	8	0,2
0,063 / 8		16,0	0,1			0,1	-	0,063	0,1
Jemné částice celkem	0 / 0,063 T	1,0	0,1			0,1	-	0	0,0
	0 / 0,063 P	24,0							
Celkem		14 995,0	100,0			100,0	-	-	-

Křivka zrnitosti propadu frakce 16/32

