ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
POČÁTEČNÍ ZKOUŠKY TYPU (ITT)
HDK frakce 8/16

ČSN EN 933-1

Zakázka č. : **3514/08**
Provozovna : **KAPLICE**
Hornina : **Granodiorit**

Vzorek č. : **10212/08**
Provedl : **L. Bubelínyová**
Datum : **9.1.2009**

Kontrola : **J. Soukupová**
Datum : **9.1.2009**

Frakce		Podíl zrnitosti					Propad sítem		
		1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm		g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
								45	100,0
32 / 45		0,0	0,0			0,0	2D	31,5	100,0
22 / 32		0,0	0,0			0,0	1,4D	22,4	100,0
16 / 22		150,0	3,0			3,0	D	16	97,0
11 / 16		2 959,0	60,7			60,7	D/1,4	11,2	36,3
8 / 11		1 584,0	32,5			32,5	d	8	3,8
4 / 8		147,0	3,1			3,1	d/2	4	0,7
0,063 / 4		17,0	0,4			0,4	-	0,063	0,3
Jemné částice	0 / 0,063 T	2,0	0,3			0,3	-	0	0,0
celkem	0 / 0,063 P	18,0							
Celkem		4 877,0	100,0			100,0	-	-	-

Křivka zrnitosti propadu frakce 8/16



Zkušebna kamene a kameniva s.r.o. Zkušební laboratoř č. 1046 akreditovaná ČIA ZKK s.r.o. Hořice v Podkrkonoší