Marcela Kronovetrová, 182 00 Praha 8, Taussigova 1152, tel. 776 628 585
Soukromá zkušebna kameniva

ZRNITOST - SÍTOVÝ ROZBOR

Provozovna		LOM Klecany s.r.o.			
Zpráva číslo		48/12/Klec/M			
Datum odběru		27. listopad 2012			
Norma		ČSN EN 933-1			
Použitá metoda rozboru		praní a prosévání			
Výrobek		DRCENÉ KAMENIVO			
Frakce od	(d)	0	4	8	16
Frakce do	(D)	4	8	16	32
Číslo vzorku		12/0939	12/0940	12/0941	12/0943

Otvor síta v mm	Zbytky Procenta	Gramy	Propady Procenta	Gramy	Zbytky Procenta	Gramy	Propady Procenta	Gramy	Zbytky Procenta	Gramy	Propady Procenta	Gramy	Zbytky Procenta	Gramy	Propady Procenta	Gramy	Zbytky Procenta	Gramy	Propady Procenta	Gramy
Navážka M_1	100,0%	1 117			100,0%	1 210			100,0%	3 287			100,0%	10 433			100,0%	10 652		
90																				
63																				
45																	0,0%		100,0%	10652
31,5													0,0%		100,0%	10433	0,0%		100,0%	10652
22,4									0,0%				0,0%		100,0%	10433	5,5%	588	94,5%	10064
16					0,0%				0,0%		100,0%	3287	6,8%	709	93,2%	9724	59,0%	6285	35,5%	3779
11,2					0,0%		100,0%	1210	6,1%	200	93,9%	3087	86,8%	9058	6,4%	666	27,8%	2961	7,7%	818
8	0,0%		100,0%	1117	6,2%	75	93,8%	1135	33,2%	1091	60,7%	1996								
5,6	0,7%	7	99,3%	1110	41,2%	498	52,6%	637	54,5%	1794	6,2%	202	5,9%	615	0,5%	51	7,3%	777	0,4%	41
4	5,3%	59	94,0%	1051	45,3%	550	7,3%	87												
2	13,2%	147	80,8%	904	6,4%	77	0,9%	10	5,5%	180	0,7%	22								
1	24,5%	276	56,3%	628																
0,500	25,2%	284	31,1%	344																
0,250	12,8%	142	18,3%	202																
0,125	10,2%	113	8,1%	89																
0,063	2,5%	27	5,6%	62	0,2%	2	0,7%	8	0,1%	3	0,6%	19	0,1%	10	0,4%	41	0,1%	10	0,3%	31
<0,063	5,6%	62	0,0%	0	0,7%	8	0,0%	0	0,6%	19	0,0%	0	0,4%	41	0,0%	0	0,3%	31	0,0%	0
Nadsítnost	6,0%	66			6,2%	75			6,1%	200			6,8%	709			5,5%	588		
Podsítnost	0,0%	0			7,3%	87			6,2%	202			6,4%	666			7,7%	818		
Σ R_i+P =	100,0%	1117			100,0%	1210			100,0%	3287			100,0%	10433			100,0%	10652		
f <0,063 =	5,6%	62			0,7%	8			0,6%	19			0,4%	41			0,3%	31		
M_2 >0,063 =	94,4%	1055			99,3%	1202			99,4%	3268			99,6%	10392			99,7%	10621		
M_1 =	100,0%	1117			100,0%	1210			100,0%	3287			100,0%	10433			100,0%	10652		
M_1 - M_2 =	5,6%	62			0,7%	8			0,6%	19			0,4%	41			0,3%	31		
Propad	Otvory	% hm.			Otvory	% hm.			Otvory	% hm.			Otvory	% hm.			Otvory	% hm.		
2 D	8	100,0%			16	100,0%			31,5	100,0%			45	100,0%			63	100,0%		
1,4 D	5,6	99,3%			11,2	100,0%			22,4	100,0%			31,5	100,0%			45	100,0%		
D	4	94,0%			8	93,8%			16	93,9%			22,4	93,2%			31,5	94,5%		
D/1,4	-	-			5,6	52,6%			11,2	60,7%			-	-			22,4	35,5%		
D/2	2	80,8%			-	-			-	-			-	-			-	-		
d	-	-			4	7,3%			8	6,2%			16	6,4%			16	7,7%		
d/2	-	-			2	0,9%			4	0,7%			8	0,5%			8	0,4%		
D/8	0,500	31,1%			-	-			-	-			-	-			-	-		

Zkoušky provedl: Kronovetrová Marcela

Datum, podpis: 03. 12. 2012