Zkušební laboratoř Kámen a písek spol. s r.o.
Kamenolom Plešovice
381 01 Český Krumlov
laboratoř s odbornou způsobilostí

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Protokol číslo: **126**

Vzorek číslo:	696	**Provozovna:**	**Krty**
Datum odběru:	24.7.2012	**Místo odběru:**	skládka
Datum převzetí vzorku:	24.7.2012	**Druh kameniva:**	směs kameniva
Datum provedení zkoušky:	26.7.2012	**Frakce:**	**0/8**
Objednatel:		**Odebral:**	Ing.Maje

Hmotnost: před vysušením[g]: 841,4 po vysušení [g]: 841,4 po vyplavení [g]: 775,9

ZRNITOST KAMENIVA	
Síto [mm]	Propad [%]
125 mm	100
90 mm	100
63 mm	100
50 mm	100
45 mm	**100**
40 mm	100
31,5 mm	100
22,4 mm	100
16 mm	100
8 mm	95,8
4 mm	45,7
2 mm	32,4
1 mm	24,8
0,5 mm	19,4
0,25 mm	15
0,125 mm	11,3
0,09 mm	11,3
0,063 mm	8,1



Zrnitost kategorie:	ČSN EN 933-1		G_A 85
Zrnitost střední síta:	ČSN EN 933-1		deklarováno
Jemné částice [%]:	ČSN EN 933-1	8	f_9
Vlhkost [%]:	ČSN EN 1097-5		-
Tvarový index [%]:	ČSN EN 933-4	-	SI_{NR}
Potvrz. platnosti výsledku dle 8.2 ČSN EN 933-1			**0,0644**

Hodnotící norma: **ČSN EN 13242**

Methylenová modř:		
Ekvivalent písku:		
Délka zrn:	-	E
Nestejnozrnost:	-	-

Prohlášení:

(1) Bez písemného souhlasu zkušebny se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

(2) Výsledky zkoušek platí jen pro zkoušený vzorek.

Hodnocení výsledku zkoušky:

vzorek vyhovuje třídě C
Odběr dle ČSN EN 932-1 čl. 8.8
množství viz. zápis o odběru č. 30/KR/2012

Za technickou správnost protokolu:

KÁMEN A PÍSEK spol. s r.o. zkušební laboratoř Lom Plešovice

Razítko a podpis:

Místo a datum vystavení: V Plešovicích dne:27.7.2012

Obdrží: 1 x objednatel
1 x laboratoř
1 x manažer jakosti firmy