ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
POČÁTEČNÍ ZKOUŠKY TYPU (ITT)
SMĚS DRCENÉHO KAMENIVA frakce 0/32

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : **848/12**
Provozovna : **LITICE nad Orlicí**
Hornina : **Granodiorit**

Vzorek č. : **2411/12**
Provedl : **L. Bubelínyová**
Datum : **23.7.2012**

Kontrola : **J. Soukupová**
Datum : **23.7.2012**

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							90	100,0
63 / 90	0,0	0,0			**0,0**	**2D**	**63**	**100,0**
45 / 63	0,0	0,0			**0,0**	**1,4D**	**45**	**100,0**
32 / 45	266,5	2,6			**2,6**	**D**	**31,5**	**97,4**
16 / 32	3 042,0	30,1			**30,1**	**D/2**	**16**	**67,3**
8 / 16	2 264,5	22,4			**22,4**		**8**	**44,9**
4 / 8	1 365,6	13,5			**13,5**		**4**	**31,4**
2 / 4	710,2	7,1			**7,1**		**2**	**24,3**
1 / 2	546,1	5,4			**5,4**		**1**	**18,9**
0,5 / 1	401,3	4,0			**4,0**		**0,5**	**14,9**
0,25 / 0,5	341,6	3,4			**3,4**		**0,25**	**11,5**
0,125 / 0,25	308,9	3,0			**3,0**		**0,125**	**8,5**
0,063 / 0,125	197,4	1,9			**1,9**		**0,063**	**6,6**
0 / 0,063 (P)	21,7	6,6			**6,6**		**0**	**0,0**
0 / 0,063 (M_1-M_2)	658,0							
Celkem	10 123,8	100,0			**100,0**			

