# ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
# POČÁTEČNÍ ZKOUŠKY TYPU (ITT)
## HDK frakce 4/8

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : **848/12** Vzorek č. : **2406/12**
Provozovna : **LITICE nad Orlicí** Provedl : **L. Bubelínyová** Kontrola : **J. Soukupová**
Hornina : **Granodiorit** Datum : **23.7.2012** Datum : **23.7.2012**

Použitá metoda: Praní a prosévání

| Frakce | Podíl zrnitosti | | | | | Propad sítem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. stanovení | | 2. stanovení | | Průměr | Velikost sít. otvorů | | Hodnota |
| mm | g | % hm. | g | % hm. | % hm. | - | mm | % hm. |
| | | | | | | | 22,4 | 100,0 |
| 16 22,4 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 2D | 16 | 100,0 |
| 11,2 / 16 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 1,4D | 11,2 | 100,0 |
| 8 / 11,2 | 387,0 | 9,5 | | | 9,5 | D | 8 | 90,5 |
| 5,6 / 8 | 2 401,0 | 59,6 | | | 59,6 | D/1,4 | 5,6 | 30,9 |
| 4 / 5,6 | 978,0 | 24,3 | | | 24,3 | d | 4 | 6,6 |
| 2 / 4 | 192,0 | 4,8 | | | 4,8 | d/2 | 2 | 1,8 |
| 0,063 / 2 | 37,0 | 0,9 | | | 0,9 | - | 0,063 | 0,9 |
| 0 / 0,063 (P) | 3,0 | 0,9 | | | 0,9 | - | | |
| 0 / 0,063 ($M_1$-$M_2$) | 37,0 | | | | | | | |
| Celkem | 4 035,0 | 100,0 | | | 100,0 | - | - | - |

