ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
POČÁTEČNÍ ZKOUŠKY TYPU (ITT)
HDK frakce 8/16

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : **848/12** Vzorek č. : **2407/12**
Provozovna : **LITICE nad Orlicí** Provedl : **L. Bubelínyová** Kontrola : **J. Soukupová**
Hornina : **Granodiorit** Datum : **23.7.2012** Datum : **23.7.2012**

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							45	100,0
32 / 45	0,0	0,0			**0,0**	**2D**	**31,5**	**100,0**
22 / 32	0,0	0,0			**0,0**	**1,4D**	**22,4**	**100,0**
16 / 22	200,0	3,8			**3,8**	**D**	**16**	**96,2**
11 / 16	2 502,0	48,8			**48,8**	**D/1,4**	**11,2**	**47,4**
8 / 11	2 224,0	43,4			**43,4**	**d**	**8**	**4,0**
4 / 8	160,0	3,2			**3,2**	**d/2**	**4**	**0,8**
0,063 / 4	21,0	0,4			**0,4**	**-**	**0,063**	**0,4**
0 / 0,063 (P)	3,0	0,4			**0,4**	**-**	**0**	**0,0**
0 / 0,063 (M_1-M_2)	25,0							
Celkem	5 135,0	100,0			**100,0**	**-**	**-**	**-**

Křivka zrnitosti propadu frakce 8/16

