IMOS Brno, a.s
zkušební laboratoř č.1074
Olomoucká 174, 627 00 Brno

T: 548 129 331
MT:602 568 159
babacekj@imosbrno.eu

Příloha
List
1/1


ZKOUŠKA SÍTOVÝ ROZBOR

č. 0821 201301301

Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zemědělská 1665/1 613 00 Brno		Smlouva: 201301301/0238/13/DSV
Provozovna:	Ondřejovice	Hornina: Vápenec	Datum dodání: 25.6.2014
Vzorek:	635 DK 0/2	Označení objednatele: 173	Pořadové číslo: **25**
Zkoušel:	K. Kněžíček		Datum: 1.7.2014

Normy:	ČSN EN 933-1 sítový rozbor, ČSN EN 13285* Nestmelené směsi - Specifikace, ČSN EN 13043 * Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

Vzorek	zbytek na sítě	propad sítem	nejistota	Interval zrnitosti		velikost	kategorie G		velikost	kategorie G	
síto	g	%	měření	ŠD $_A$	0/32 G_A	mm	třída B		mm	třída A,B,C,D	
(mm)	hm.	hm.	U ± %	VZOR		D >2	G_C 90/15		D≤2	G_F 85	
90											
63											
45											
31,5											
16				55	85	2D	100	100			
8	0,0	100,0		35	85	1,4D	98	100	2D	100	100
4	2,3	99,3	6,9	22	50	D	90	99	1,4D		
2	15,6	94,3	4,7	15	40	d	0	15	D	85	99
1	52,4	77,7	3,9	10	35	d/2	0	5			
0,5	39,1	65,3	3,3	0	20						
0,25	52,7	48,6	2,4								
0,125	52,1	32,0	1,6								
0,063	38,6	19,8	1,0	2	9						
< 0,063	2,3	19,0									
Hmotnost celkové navážky [g]		315,1	Odplavitelné částice % hm.		19,8	Nadsítné % hm.		5,7			



U: je uváděna jako rozšířená s koeficientem k = 2, pokrývající úroveň spolehlivosti 95 % .

Poznámka: Zkoušky/ činnosti označené * jsou mimo rozsah akreditace.

Zkušební laboratoř prohlašuje, že protokol o zkoušce může být reprodukován jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzorků a/nebo měřeného místa a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím certifikaci.

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ imos č. 1074

Výtisk: Rozdělovní: 2x objednatel, 1x ZL
1 2 3 Nahrazuje/ ruší
Přezkoumal: Ing. Suchyňa

Protokol vystavil a schválil:
RNDr. Jiří Babáček 25.8.2014
vedoucí laboratoře