QUALIFORM, a.s., - Zkušebna stavebních hmot
Mlaty 8, 642 00 Brno
Pracoviště č. 05: Pavelkova 11, 772 11 Olomouc
tel.: 585 150 492, fax : 585 315 981

PROTOKOL O VÝSLEDKU POČÁTEČNÍ ZKOUŠKY (TYPU)

DROBNÉ DRCENÉ KAMENIVO

Frakce (d/D) 0/4

Zakázka číslo:
Provozovna: **Ondřejovice**
Hornina: **Krystalický vápenec**
Místo odběru: **Lom Ondřejovice**

Vzorek číslo:
Odběr vzorků: **1.6.2011**
Provedl: **Libor Žádník**
Ladislav Balogh

Zrnitost kameniva		Identifikace metody	Jednotky	Hodnota propadu	Poznámka
Propad sítovými otvory (mm)					
2D	8	ČSN EN 933 - 1	% hm.	100,0	
1,4D	5,6	ČSN EN 933 - 1	% hm.	98,0	
D	4	ČSN EN 933 - 1	% hm.	87,0	
D/2	2	ČSN EN 933 - 1	% hm.	69,0	
D/4	1	ČSN EN 933 - 1	% hm.	57,0	
0,5	0,5	ČSN EN 933 - 1	% hm.	48,0	
0,25	0,25	ČSN EN 933 - 1	% hm.	37,0	
0,125	0,125	ČSN EN 933 - 1	% hm.	25,0	
0,063	0,063	ČSN EN 933 - 1	% hm.	17,0	

Vlastnost	Identif. metody	Jednotky	Hodnota	Poznámka
Obsah jemných částic	ČSN EN 933 - 1	% hm.	17	
Jakost jemných částic - EP	ČSN EN 933 - 8	%	53,7	
Mez plasticity W_P	ČSN CEN ISO/TS 17892-12	% hm.	0	
Mez tekutosti W_L		% hm.	0	
Index plasticity I_P		% hm.	0	
Nasákavost vodou	ČSN EN 1097-6	% hm.	0,4	
Humusovitost	ČSN EN 1744-1	-	-	
Hmotnost kameniva				
Objemová hmotnost	ČSN EN 1097-6	Mg/m^3	2,45	
Sypná hmotnost volně syp.kameniva	ČSN EN 1097-3	Mg/m^3	1,26	
Sypná hmotnost setřeseného kam.	ČSN EN 1097-3	Mg/m^3	1,42	
Mezerovitost volně sypaná	ČSN EN 1097-3	% hm.	56,1	
Mezerovitost setřesená	ČSN EN 1097-3	% hm.	50,5	

QUALIFORM, a.s.
Rašínova 2, 602 00 Brno
DIČ: CZ49450263

Ing. Pavel Jäckl
technický vedoucí pracoviště zkušebny