ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
POČÁTEČNÍ ZKOUŠKY TYPU (ITT)
SMĚS DRCENÉHO KAMENIVA frakce 0/32

ČSN EN 933-1

Zakázka č. : **3505/08** Vzorek č. : **10188/08** Kontrola : **J. Soukupová**
Provozovna : **KOŽLÍ** Provedl : **L. Bubelínyová** Datum : **9.1.2009**
Hornina : **Granodiorit** Datum : **9.1.2009**

Frakce		Podíl zrnitosti					Propad sítem		
		1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm		g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
								90	100,0
63 / 90		0,0	0,0			0,0	2D	63	100,0
45 / 63		0,0	0,0			0,0	1,4D	45	100,0
32 / 45		124,4	1,1			1,1	D	31,5	98,9
16 / 32		2 489,4	22,8			22,8	D/2	16	76,1
8 / 16		2 460,8	22,6			22,6		8	53,5
4 / 8		1 718,2	15,8			15,8		4	37,7
2 / 4		1 053,1	9,7			9,7		2	28,0
1 / 2		875,8	8,0			8,0		1	20,0
0,5 / 1		661,5	6,0			6,0		0,5	14,0
0,25 / 0,5		441,8	4,0			4,0		0,25	10,0
0,125 / 0,25		340,9	3,1			3,1		0,125	6,9
0,063 / 0,125		255,1	2,3			2,3		0,063	4,6
Jemné částice celkem	0 / 0,063 T	46,5	4,6			4,6		0	0,0
	0 / 0,063 P	466,3							
Celkem		10 933,8	100,0			100,0			

