ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNĚ-VÝROBNÍ ZKOUŠKY ROČNÍ
SMĚS DRCENÉHO KAMENIVA frakce 0/32

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : **3180/11** Vzorek č. : **9158/11** Kontrola : **J. Soukupová**
Provozovna : **SVRŽNO** Provedl : **L. Bubelínyová** Datum : **19.12.2011**
Hornina : **Amfibolit** Datum : **19.12.2011**

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							90	100,0
63 / 90	0,0	0,0			0,0	2D	63	100,0
45 / 63	0,0	0,0			0,0	1,4D	45	100,0
32 / 45	138,4	1,3			1,3	D	31,5	98,7
16 / 32	2 193,2	21,9			21,9	D/2	16	76,8
8 / 16	2 377,8	23,7			23,7		8	53,1
4 / 8	1 728,7	17,3			17,3		4	35,8
2 / 4	1 224,8	12,2			12,2		2	23,6
1 / 2	817,1	8,2			8,2		1	15,4
0,5 / 1	486,2	4,9			4,9		0,5	10,5
0,25 / 0,5	297,4	2,9			2,9		0,25	7,6
0,125 / 0,25	184,2	1,8			1,8		0,125	5,8
0,063 / 0,125	114,9	1,1			1,1		0,063	4,7
0 / 0,063 (P)	11,1	4,7			4,7		0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	471,7							
Celkem	10 045,5	100,0			100,0			

