ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNĚ-VÝROBNÍ ZKOUŠKY ROČNÍ
DK frakce 0/4

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : **3180/11** Vzorek č. : **9148/11**
Provozovna : **SVRŽNO** Provedl : **L. Bubelínyová** Kontrola : **J. Soukupová**
Hornina : **Amfibolit** Datum : **19.12.2011** Datum : **19.12.2011**

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							16	100,0
11 / 16	0,0	0,0			0,0		11,2	100,0
8 / 11	0,0	0,0			0,0	2D	8	100,0
5,6 / 8	0,0	0,0			0,0	1,4D	5,6	100,0
4 / 5,6	101,2	9,2			9,2	D	4	90,8
2 / 4	507,8	46,7			46,7	D/2	2	44,1
1 / 2	179,8	16,6			16,6	D/4	1	27,5
0,5 / 1	104,3	9,6			9,6		0,5	17,9
0,25 / 0,5	54,7	5,1			5,1		0,25	12,8
0,125 / 0,25	41,4	3,8			3,8		0,125	9,0
0,063 / 0,125	22,3	2,0			2,0		0,063	7,0
0 / 0,063 (P)	2,6	7,0			7,0		0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	74,8							
Celkem	1 088,9	100,0			100,0			

