# ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
# KONTROLNĚ-VÝROBNÍ ZKOUŠKY ROČNÍ
## HDK frakce 16/32

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : **3180/11** Vzorek č. : **9155/11**
Provozovna : **SVRŽNO** Provedl : **L. Bubelínyová** Kontrola : **J. Soukupová**
Hornina : **Amfibolit** Datum : **19.12.2011** Datum : **19.12.2011**

Použitá metoda: Praní a prosévání

| Frakce | Podíl zrnitosti | | | | | Propad sítem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. stanovení | | 2. stanovení | | Průměr | Velikost sít. otvorů | | Hodnota |
| mm | g | % hm. | g | % hm. | % hm. | - | mm | % hm. |
| | | | | | | | 90 | 100,0 |
| 63 / 90 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 2D | 63 | 100,0 |
| 45 / 63 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 1,4D | 45 | 100,0 |
| 32 / 45 | 482,0 | 3,6 | | | 3,6 | D | 31,5 | 96,4 |
| 22 / 32 | 6 657,0 | 50,1 | | | 50,1 | D/1,4 | 22,4 | 46,3 |
| 16 / 22 | 4 988,0 | 37,5 | | | 37,5 | d | 16 | 8,8 |
| 8 / 16 | 1 082,0 | 8,2 | | | 8,2 | d/2 | 8 | 0,6 |
| 0,063 / 8 | 36,0 | 0,2 | | | 0,2 | - | 0,063 | 0,4 |
| 0 / 0,063 (P) | 3,0 | 0,4 | | | 0,4 | - | 0 | 0,0 |
| 0 / 0,063 ($M_1$-$M_2$) | 56,0 | | | | | | | |
| Celkem | 13 304,0 | 100,0 | | | 100,0 | - | - | - |

