
ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNĚ-VÝROBNÍ ZKOUŠKY ROČNÍ
HDK frakce 4/8

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : **3180/11** Vzorek č. : **9150/11**
Provozovna : **SVRŽNO** Provedl : **L. Bubelínyová** Kontrola : **J. Soukupová**
Hornina : **Amfibolit** Datum : **19.12.2011** Datum : **19.12.2011**

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							22,4	100,0
16 22,4	0,0	0,0			0,0	2D	16	100,0
11,2 / 16	0,0	0,0			0,0	1,4D	11,2	100,0
8 / 11,2	510,0	9,3			9,3	D	8	90,7
5,6 / 8	3 507,0	64,3			64,3	D/1,4	5,6	26,4
4 / 5,6	1 318,0	24,2			24,2	d	4	2,2
2 / 4	69,0	1,3			1,3	d/2	2	0,9
0,063 / 2	18,0	0,4			0,4	-	0,063	0,5
0 / 0,063 (P)	3,0	0,5			0,5	-	0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	32,0							
Celkem	5 457,0	100,0			100,0	-	-	-



Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o. Zkušební laboratoř č. 1046 akreditovaná ČIA Husova 675 Hořice v Podkrkonoší
ZKK s.r.o.