# ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
## POČÁTEČNÍ ZKOUŠKY TYPU (ITT)
### SMĚS DRCENÉHO KAMENIVA frakce 0/32

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : 873/12 Vzorek č. : 2469/12 Kontrola : J. Soukupová
Provozovna : VALŠOV I Provedl : L. Bubelínyová Datum : 29.6.2012
Hornina : Droba Datum : 29.6.2012

Použitá metoda: Praní a prosévání

| Frakce | Podíl zrnitosti | | | | | Propad sítem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. stanovení | | 2. stanovení | | Průměr | Velikost sít. otvorů | | Hodnota |
| mm | g | % hm. | g | % hm. | % hm. | - | mm | % hm. |
| | | | | | | | 90 | 100,0 |
| 63 / 90 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 2D | 63 | 100,0 |
| 45 / 63 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 1,4D | 45 | 100,0 |
| 32 / 45 | 170,2 | 1,5 | | | 1,5 | D | 31,5 | 98,5 |
| 16 / 32 | 2 387,8 | 21,9 | | | 21,9 | D/2 | 16 | 76,6 |
| 8 / 16 | 2 886,4 | 26,5 | | | 26,5 | | 8 | 50,1 |
| 4 / 8 | 1 748,9 | 16,1 | | | 16,1 | | 4 | 34,0 |
| 2 / 4 | 1 024,8 | 9,4 | | | 9,4 | | 2 | 24,6 |
| 1 / 2 | 731,7 | 6,8 | | | 6,8 | | 1 | 17,8 |
| 0,5 / 1 | 516,7 | 4,8 | | | 4,8 | | 0,5 | 13,0 |
| 0,25 / 0,5 | 388,7 | 3,5 | | | 3,5 | | 0,25 | 9,5 |
| 0,125 / 0,25 | 222,6 | 2,0 | | | 2,0 | | 0,125 | 7,5 |
| 0,063 / 0,125 | 192,4 | 1,7 | | | 1,7 | | 0,063 | 5,8 |
| 0 / 0,063 (P) | 12,3 | 5,8 | | | 5,8 | | 0 | 0,0 |
| 0 / 0,063 ($M_1$-$M_2$) | 632,5 | | | | | | | |
| Celkem | 10 915,0 | 100,0 | | | 100,0 | | | |

