ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNĚ-VÝROBNÍ ZKOUŠKY ROČNÍ
DK frakce 0/4

ČSN EN 933-1

Zakázka č. : 2368/09
Provozovna : VOTICE
Hornina : Rula

Vzorek č. : 7062/09
Provedl : L. Bubelínyová
Datum : 16.11.2009

Kontrola : J. Soukupová
Datum : 16.11.2009

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							16	100,0
11 / 16	0,0	0,0			0,0		11,2	100,0
8 / 11	0,0	0,0			0,0	2D	8	100,0
5,6 / 8	0,0	0,0			0,0	1,4D	5,6	100,0
4 / 5,6	63,6	4,7			4,7	D	4	95,3
2 / 4	247,9	18,5			18,5	D/2	2	76,8
1 / 2	259,6	19,4			19,4	D/4	1	57,4
0,5 / 1	248,3	18,5			18,5		0,5	38,9
0,25 / 0,5	188,8	14,1			14,1		0,25	24,8
0,125 / 0,25	127,4	9,5			9,5		0,125	15,3
0,063 / 0,125	77,5	5,7			5,7		0,063	9,6
Jemné částice celkem 0 / 0,063 T	11,0	9,6			9,6		0	0,0
Jemné částice celkem 0 / 0,063 P	118,9							
Celkem	1 343,0	100,0			100,0			

Křivka zrnitosti propadu frakce 0/4



Zkušebna kamene a kameniva s.r.o. Zkušební laboratoř č. 1046 akreditovaná ČIA s.r.o.