BASALT CZ s.r.o.
Kamenolom Všechlapy, 417 71 Zabrušany

Protokol o zkoušce kameniva EN 933-1

Vzorek číslo:	**č. 228 / 2012**	***provozovna:***	**Všechlapy**
Datum odběru:	24.7.2012	***Místo odběru:***	Z PASU
Frakce d/D:	**0/32**	prosévání za sucha	

Hmotnost:

14 ***navážka (g)*** 16158

síť (mm)	navážka (g)	%	propady (%)
125			
90			
63			
45	0	0	100
31,5	207	1,3	98,7
22,4	0	0	98,7
16	4419	27,3	71,4
11,2	0	0	71,4
8	3500	21,7	49,7
5,6	0	0	49,7
4	2222	13,7	36
2,8	0	0	36
2	1663	10,3	25,7
1	1216	7,5	18,2
0,500	933	5,8	12,4
0,250	576	3,6	8,8
0,125	449	2,8	6
0,063	392	2,4	3,6
0,050	0	0	3,6
Propad	581	3,6	0,0
Celkem	16158	100	-100

Jemné částice:			
EN 13043	**EN 12620**	**EN13242**	**EN 13139**
f 10	f 11	f 5	

Jemné částice v % hm.: 3,6
Nadsítné v % hm.: 1,3

Požadavky na tvar zrn (kategorie na základě výsledku zkoušky) :

Kategorie SI	EN 13043	
	EN 12620	
	EN 13242	
	EN 13139	
	EN 13450	

Požadavky na zrnitost (zaškrtnuta kategorie na základě výsledku zkoušky):


Kategorie G:

EN 13043	EN 12620	EN 13242	EN 13450
			pro 32-50
hrubé kamenivo	**hrubé kamenivo**	**hrubé kamenivo**	A
G_C 90/10	G_C 85/20	G_C 85/15	B
G_C 90/15	G_C 80/20	G_C 80/20	C
G_C 90/20			pro 32-63
G_C 85/15	G_C 90/15		D
G_C 85/20			E
G_C 85/35			F
drobné kamenivo	**drobné kamenivo**	**drobné kamenivo**	
G_F 85	G_F 85	G_F 85	
		G_F 80	
směs kameniva	**směs kameniva**	**směs kameniva**	
G_A 90	**G_A 90**	**G_A 85**	
G_A 85	G_A 85	G_A 80	
		G_A 75	
Propad sítem střední velikosti (tj.D/1,4 nebo D/2):			
Kategorie:			
G 25/15	G_T 15	GT_C 25/15	
G 20/15	G_T 17,5	GT_C 20/15	
G 20/17,5		GT_C 20/17,5	

Závěr: **Kamenivo vyhovuje kategoriím evropským normám tučně označených.**

zkoušky provedl	***dne***	***podpis***
MATYS	24.7.2012	

Formulář č.03/00



Prüfanstalt: BASALT CZ s.r.o.

Laborberichts-Nr.: 12-0228 0/32