IMOS Brno, a.s
zkušební laboratoř č.1074
Olomoucká 174, 627 00 Brno

T: 548 129 331
MT:602 568 159
babacekj@imosbrno.eu

ZKOUŠKA SÍTOVÝ ROZBOR

č. 0821 201301301

Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zemědělská 1665/1 613 00 Brno		Smlouva: 201301301/0238/13/DSV
Provozovna:	Všestary	Hornina: Rohovec	Datum dodání: 25.6.2014
Vzorek:	822 HDK 8/16	Označení objednatele: 219	Pořadové číslo: **13**
Zkoušel:	Ing. Hejl, Ing. Kamarád		Datum: 19.8.2014

Normy:	ČSN EN 933-1 sítový rozbor čl.7.2, , ČSN EN 13285* Nestmelené směsi - Specifikace, ČSN EN 13043 * Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

Vzorek	zbytek na sítě	propad sítem	nejistota	Interval zrnitosti		velikost	kategorie G		velikost	kategorie G	
síto	g	%	měření	ŠD $_A$	0/32 G_A	mm	třída B		mm	třída A,B,C,D	
(mm)	hm.	hm.	U ± %	VZOR		D >2	G_C 90/15		D≤2	G_F 85	
90											
63											
45											
31,5		100,0				2D	100	100			
16	29,9	98,9	8,9	55	85	1,4D	98	100			
8	2321,2	11,8	0,8	35	85	D	90	99	2D	100	100
4	256,1	2,1	0,2	22	50	d	0	15	1,4D		
2	13,6	1,6	0,1	15	40	d/2	0	5	D	85	99
1	2,9	1,5	0,1	10	35						
0,5	0,5	1,5	0,1	0	20						
0,25	0,7	1,5	0,1								
0,125	2,7	1,4	0,1								
0,063	8,4	1,1	0,1	2	9						
< 0,063	5,0	0,9									
Hmotnost celkové navážky [g]		2664,4	Odplavitelné částice %		1,1	Nadsítné % hm.		1,1			



U: je uváděna jako rozšířená s koeficientem k = 2, pokrývající úroveň spolehlivosti 95 % .

Poznámka: Zkoušky/ činnosti označené * jsou mimo rozsah akreditace.

Zkušební laboratoř prohlašuje, že protokol o zkoušce může být reprodukován jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzorků a/nebo měřeného místa a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím certifikaci.

Výtisk: Rozdělovní: 2x objednatel, 1x ZL
1 2 3 Nahrazuje/ ruší
Přezkoumal: Ing. Suchyňa

Protokol vystavil a schválil:
RNDr. Jiří Babáček 25.8.2014
vedoucí laboratoře