ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
SMĚS DRCENÉHO KAMENIVA frakce 0/16

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : **969/10** Vzorek č. : **2799/10** Kontrola : **J. Soukupová**
Provozovna : **ZAJEČOV** Provedl : **L. Bubelínyová** Datum : **9.7.2010**
Hornina : **Diabas** Datum : **9.7.2010**

Frakce		Podíl zrnitosti					Propad sítem		
		1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm		g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
								45	100,0
32 / 45		0,0	0,0			0,0	2D	31,5	100,0
22 / 32		0,0	0,0			0,0	1,4D	22,4	100,0
16 / 22		52,3	1,2			1,2	D	16	98,8
8 / 16		1 422,7	30,1			30,1	D/2	8	68,7
4 / 8		1 263,0	26,7			26,7		4	42,0
2 / 4		655,7	13,9			13,9		2	28,1
1 / 2		515,7	10,9			10,9		1	17,2
0,5 / 1		289,2	6,1			6,1		0,5	11,1
0,25 / 0,5		168,4	3,5			3,5		0,25	7,6
0,125 / 0,25		102,6	2,1			2,1		0,125	5,5
0,063 / 0,125		59,7	1,2			1,2		0,063	4,3
Jemné částice celkem	0 / 0,063 T	3,6	4,3			4,3		0	0,0
	0 / 0,063 P	206,0							
Celkem		4 738,9	100,0			100,0			

