ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
SMĚS DRCENÉHO KAMENIVA frakce 0/32

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : **969/10**
Provozovna : **ZAJEČOV**
Hornina : **Diabas**

Vzorek č. : **2800/10**
Provedl : **L. Bubelínyová**
Datum : **9.7.2010**

Kontrola : **J. Soukupová**
Datum : **9.7.2010**

Frakce		Podíl zrnitosti					Propad sítem		
		1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm		g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
								90	100,0
63 / 90		0,0	0,0			0,0	2D	63	100,0
45 / 63		0,0	0,0			0,0	1,4D	45	100,0
32 / 45		152,4	1,4			1,4	D	31,5	98,6
16 / 32		3 657,2	34,5			34,5	D/2	16	64,1
8 / 16		2 091,9	19,8			19,8		8	44,3
4 / 8		1 395,5	13,2			13,2		4	31,1
2 / 4		886,1	8,4			8,4		2	22,7
1 / 2		538,1	5,1			5,1		1	17,6
0,5 / 1		389,7	3,7			3,7		0,5	13,9
0,25 / 0,5		380,6	3,5			3,5		0,25	10,4
0,125 / 0,25		237,3	2,2			2,2		0,125	8,2
0,063 / 0,125		141,3	1,3			1,3		0,063	6,9
Jemné částice celkem	0 / 0,063 T	22,3	6,9			6,9		0	0,0
	0 / 0,063 P	717,9							
Celkem		10 610,3	100,0			100,0			

