ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA

DK frakce 0/4

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : **969/10**
Provozovna : **ZAJEČOV**
Hornina : **Diabas**

Vzorek č. : **2794/10**
Provedl : **L. Bubelínyová**
Datum : **9.7.2010**

Kontrola : **J. Soukupová**
Datum : **9.7.2010**

Frakce		Podíl zrnitosti					Propad sítem		
		1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm		g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
								16	100,0
11 / 16		0,0	0,0			0,0		11,2	100,0
8 / 11		0,0	0,0			0,0	2D	8	100,0
5,6 / 8		0,0	0,0			0,0	1,4D	5,6	100,0
4 / 5,6		38,1	2,7			2,7	D	4	97,3
2 / 4		468,0	34,1			34,1	D/2	2	63,2
1 / 2		269,4	19,7			19,7	D/4	1	43,5
0,5 / 1		195,9	14,3			14,3		0,5	29,2
0,25 / 0,5		133,2	9,8			9,8		0,25	19,4
0,125 / 0,25		78,6	5,8			5,8		0,125	13,6
0,063 / 0,125		54,5	3,9			3,9		0,063	9,7
Jemné částice celkem	0 / 0,063 T	4,9	9,7			9,7		0	0,0
	0 / 0,063 P	130,4							
Celkem		1 373,0	100,0			100,0			

Křivka zrnitosti propadu frakce 0/4

