ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA

HDK frakce 16/32

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : **969/10**
Provozovna : **ZAJEČOV**
Hornina : **Diabas**

Vzorek č. : **2797/10**
Provedl : **L. Bubelínyová**
Datum : **9.7.2010**

Kontrola : **J. Soukupová**
Datum : **9.7.2010**

Frakce		Podíl zrnitosti					Propad sítem		
		1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm		g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
								90	100,0
63 / 90		0,0	0,0			0,0	2D	63	100,0
45 / 63		0,0	0,0			0,0	1,4D	45	100,0
32 / 45		156,0	1,2			1,2	D	31,5	98,8
22 / 32		5 215,0	41,1			41,1	D/1,4	22,4	57,7
16 / 22		5 460,0	43,0			43,0	d	16	14,7
8 / 16		1 695,0	13,4			13,4	d/2	8	1,3
0,063 / 8		109,0	0,8			0,8	-	0,063	0,5
Jemné částice celkem	0 / 0,063 T	5,0	0,5			0,5	-	0	0,0
	0 / 0,063 P	73,0							
Celkem		12 713,0	100,0			100,0	-	-	-

Křivka zrnitosti propadu frakce 16/32

