ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA

HDK frakce 8/16

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : **969/10** Vzorek č. : **2796/10**

Provozovna : **ZAJEČOV** Provedl : **L. Bubelínyová** Kontrola : **J. Soukupová**

Hornina : **Diabas** Datum : **9.7.2010** Datum : **9.7.2010**

Frakce		Podíl zrnitosti					Propad sítem		
		1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm		g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
								45	100,0
32 / 45		0,0	0,0			0,0	2D	31,5	100,0
22 / 32		0,0	0,0			0,0	1,4D	22,4	100,0
16 / 22		109,0	2,2			2,2	D	16	97,8
11 / 16		2 608,0	53,8			53,8	D/1,4	11,2	44,0
8 / 11		2 007,0	41,4			41,4	d	8	2,6
4 / 8		89,0	1,8			1,8	d/2	4	0,8
0,063 / 4		15,0	0,3			0,3	-	0,063	0,5
Jemné částice celkem	0 / 0,063 T	1,0	0,5			0,5	-	0	0,0
	0 / 0,063 P	26,0							
Celkem		4 855,0	100,0			100,0	-	-	-

Křivka zrnitosti propadu frakce 8/16

