ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
POČÁTEČNÍ ZKOUŠKY TYPU (ITT)
HDK frakce 16/32

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : **365/12** Vzorek č. : **968/12**
Provozovna : **RÁCOV** Provedl : **L. Bubelínyová** Kontrola : **J. Soukupová**
Hornina : **Granit** Datum : **21.5.2012** Datum : **21.5.2012**

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							90	100,0
63 / 90	0,0	0,0			0,0	2D	63	100,0
45 / 63	0,0	0,0			0,0	1,4D	45	100,0
32 / 45	428,0	4,2			4,2	D	31,5	95,8
22 / 32	7 113,0	69,9			69,9	D/1,4	22,4	25,9
16 / 22	2 337,0	23,0			23,0	d	16	2,9
8 / 16	237,0	2,4			2,4	d/2	8	0,5
0,063 / 8	26,0	0,2			0,2	-	0,063	0,3
0 / 0,063 (P)	10,0	0,3			0,3	-	0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	37,0							
Celkem	10 188,0	100,0			100,0	-	-	-

Křivka zrnitosti propadu frakce 16/32

