ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Husova 675, 508 01 Hořice telefon/fax 493 623 478 e-mail: azl@zkk.cz

ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNÍ ZKOUŠKY PŮLROČNÍ
HDK frakce 4/8

podle ČSN EN 933-1

Zakázka č. : **2594/12** Vzorek č. : **7429/12** Příloha č. : **2**
Provozovna : **RÁCOV** Provedl : **L. Bubelínyová** Kontrola : **J. Soukupová**
Hornina : **Žula** Datum : **20.11.2012** Datum : **20.11.2012**

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							22,4	100,0
16 22,4	0,0	0,0			0,0	2D	16	100,0
11,2 / 16	0,0	0,0			0,0	1,4D	11,2	100,0
8 / 11,2	83,0	3,9			3,9	D	8	96,1
5,6 / 8	1 088,0	51,7			51,7	D/1,4	5,6	44,4
4 / 5,6	780,0	37,0			37,0	d	4	7,4
2 / 4	122,0	5,8			5,8	d/2	2	1,6
0,063 / 2	22,0	1,1			1,1		0,063	0,5
0 / 0,063 P	2,0	0,5			0,5		0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	12,0							
Celkem	2 109,0	100,0			100,0		-	-



ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.
HUSOVA 675, 508 01 HOŘICE
IČO: 648 28 042 DIČ: CZ64828042
tel./fax: 493 623 478, 493 620 17