ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Husova 675, 508 01 Hořice telefon/fax 493 623 478 e-mail: azl@zkk.cz

ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA

KONTROLNÍ ZKOUŠKY PŮLROČNÍ

HDK frakce 8/16

podle ČSN EN 933-1

Zakázka č. : **2594/12**
Provozovna : **RÁCOV**
Hornina : **Žula**

Vzorek č. : **7430/12**
Provedl : **L. Bubelínyová**
Datum : **20.11.2012**

Příloha č. : **2**
Kontrola : **J. Soukupová**
Datum : **20.11.2012**

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							45	100,0
32 / 45	0,0	0,0			0,0	2D	31,5	100,0
22 / 32	0,0	0,0			0,0	1,4D	22,4	100,0
16 / 22	59,0	1,1			1,1	D	16	98,9
11 / 16	1 937,0	37,5			37,5	D/1,4	11,2	61,4
8 / 11	2 684,0	51,9			51,9	d	8	9,5
4 / 8	439,0	8,5			8,5	d/2	4	1,0
0,063 / 4	27,0	0,6			0,6		0,063	0,4
0 / 0,063 P	5,0	0,4			0,4		0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	21,0							
Celkem	5 172,0	100,0			100,0		-	-

Křivka zrnitosti propadu frakce 8/16

