Podniková norma PN HD 4

Cihlářské výrobky pro zvláštní účely

ANTUKA HD 4

Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.
Tisovská 269,Choceňské Předměstí
566 01 Vysoké Mýto

I.Názvosloví

Antuka – rozemleté cihlářské zlomky – pálená hlína- netříděná,případně tříděná na sítech různé zrnitosti.

II. Použití

Antuka HD 4 se používá k úpravě cest, pro vylehčování substrátů, atd.

III. Suroviny

Surovinou pro výrobu antuky je cihlářský střep,případně vyřazené cihlářské výrobky. K výrobě se nesmí používat přepálené výrobky.

IV. Značení

Pro označení antuky v technických listech ,dodacích listech a fakturách se dle potřeby uvádí: a) název výrobku – Antuka HD 4
b) název podnikové normy – PN HD 4
c) název výrobce
d) další požadavky dle dohody výrobce a odběratele

Příklad značení: Antuka HD 4 ,PN HD 4, Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.

V. Technické požadavky

Antuka HD 4 se vyrábí prosetím veškeré vyráběné antuky přes vibrační síto s čtvercovými oky o velikosti stran 2x2mm.Kvalita vyrobené antuky je dána procentuelním obsahem zrn dané velikosti,což se zjišťuje zkušebními síty s oky různých velikostí.

Kvalitativní ukazatele jsou dány v tabulce Zrnitost.

Tabulka Zrnitost:

zrno pod 2 mm	**15%**
zrna v rozmezí 2-15 mm	**60%**
zrna v rozmezí 15-30 mm	**25%**

Sypná hmotnost antuky – 1000 kg/m3

VI.Bezpečnost výrobku

Výrobek splňuje požadavky vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.307/2002 Sb. o radiační ochraně

VII. Zkoušení

Antuka je nestanoveným stavebním výrobkem , pro zkoušku zrnitosti byla použita síta s oky 2x2 mm, 15x15 mm, a 30x30 mm. Ke stanovení sypné hmotnosti byla použita technologická váha ISHIDA 30 kg.

VIII.
Dodávání doprava a skladování

Antuka HD 4 se dodává:

a) volně ložená – hmotnost antuky se udává v tunách
b) v big-begu - hmotnost cca 1000 kg

Hmotnost antuky se rozumí při vlhkosti maximálně 10%.
Přesnost vážení big-begů +-1kg/big-beg

Výrobce vydá odběrateli řádný daňový doklad,na němž uvede:

a) číslo dokladu,datum odběru a datum vyhotovení dokladu,datum zdanit.plnění
b) název a adresa dodavatele
c) název a sídlo odběratele
d) množství
e) název podnikové normy – PN HD 4
f) na žádost odběratele přiloží výrobce k vystavenému daňovému dokladu Podnikovou normu.

Antuka volně ložená se dopravuje v zakrytých nákladních automobilech.
Antuka v big-begu se dopravuje v odkrytých i zakrytých nákladních automobilech.
Antuka volně ložená se skladuje na částečně zpevněných plochách.
Antuka v big-begách se skladuje v nezakrytých skladech pod plachtou.

Vypracováno: 1.6.2010

Zpracovatel: Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.
Tisovská 269,Choceňské Předměstí
566 01 Vysoké Mýto
IČ: 260 06 138 DIČ: CZ26006138

Odpovědná osoba: Roman Hrabčuk – jednatel společnosti

Podniková norma PN ST 1

Cihlářské výrobky pro zvláštní účely

ANTUKA ST 1

Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.
Tisovská 269,Choceňské Předměstí
566 01 Vysoké Mýto

I.Názvosloví

Antuka – rozemleté cihlářské zlomky – pálená hlína- netříděná,případně tříděná na sítech různé zrnitosti.

II. Použití

Antuka ST 1 se používá k výstavbě a údržbě tenisových a volejbalových kurtů, atletických drah.Antuku ST 1 lze rovněž použít pro opravu stávajících hřišť, doplňováním chybějících částí povrchu.

III. Suroviny

Surovinou pro výrobu antuky je cihlářský střep,případně vyřazené cihlářské výrobky. K výrobě se nesmí používat přepálené výrobky.

IV. Značení

Pro označení antuky v technických listech ,dodacích listech a fakturách se dle potřeby uvádí: a) název výrobku – Antuka ST 1
b) název podnikové normy – PN ST 1
c) název výrobce
d) další požadavky dle dohody výrobce a odběratele

Příklad značení: Antuka ST 1 ,PN ST 1, Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.

V. Technické požadavky

Antuka ST 1 se vyrábí prosetím veškeré vyráběné antuky přes vibrační síto s čtvercovými oky o velikosti stran 2x2mm.Kvalita vyrobené antuky je dána procentuelním obsahem zrn dané velikosti,což se zjišťuje zkušebními síty s oky různých velikostí.

Kvalitativní ukazatele jsou dány v tabulce Zrnitost.

Tabulka Zrnitost:

propad sítem 2mm	**99%**
propad sítem 1mm	**67%**

Sypná hmotnost antuky – 1000 kg/m3

VI.Bezpečnost výrobku

Výrobek splňuje požadavky vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.307/2002 Sb. o radiační ochraně

VII. Zkoušení

Antuka je nestanoveným stavebním výrobkem , pro zkoušku zrnitosti byla použita síta s oky 2x2 mm a 1x1mm, ke stanovení sypné hmotnosti byla použita váha pro technologii ISHIDA 30 kg.

VIII.
Dodávání doprava a skladování

Antuka ST 1 se dodává:

a) **volně ložená** – hmotnost antuky se udává v tunách
b) **v big-begu** - hmotnost cca 1000 kg

Hmotnost antuky se rozumí při vlhkosti maximálně 10%.
Přesnost vážení big-begů +- 1kg/big-beg

Výrobce vydá odběrateli řádný daňový doklad,na němž uvede:

a) číslo dokladu,datum odběru a datum vyhotovení dokladu,datum zdanit.plnění
b) název a adresa dodavatele
c) název a sídlo odběratele
d) množství
e) název podnikové normy – PN ST 1
f) na žádost odběratele přiloží výrobce k vystavenému daňovému dokladu Podnikovou normu.

Antuka volně ložená se dopravuje v zakrytých nákladních automobilech.
Antuka v big-begu se dopravuje v odkrytých i zakrytých nákladních automobilech.
Antuka volně ložená se skladuje na částečně zpevněných plochách.
Antuka v big-begách se skladuje v nezakrytých skladech pod plachtou.

Vypracováno: 1.6.2010

Zpracovatel: Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.
Tisovská 269,Choceňské Předměstí
566 01 Vysoké Mýto
IČ: 260 06 138 DIČ: CZ26006138

Odpovědná osoba: Roman Hrabčuk – jednatel společnosti

Podniková norma PN HD 2

Cihlářské výrobky pro zvláštní účely

ANTUKA HD 2

Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.
Tisovská 269,Choceňské Předměstí
566 01 Vysoké Mýto

I.Názvosloví

Antuka – rozemleté cihlářské zlomky – pálená hlína- netříděná,případně tříděná na sítech různé zrnitosti.

II. Použití

Antuka HD 2 se používá pro spodní vrstvu kurtů, dále se využívá jako substrát pro kaktusy, pro úpravu chodníků v parcích, jako krmná přísada pro domácí zvěř, pro výrobu tzv. gritu, a rovněž pro úpravu okolí hrobů.

III. Suroviny

Surovinou pro výrobu antuky je cihlářský střep,případně vyřazené cihlářské výrobky. K výrobě se nesmí používat přepálené výrobky.

IV. Značení

Pro označení antuky v technických listech ,dodacích listech a fakturách se dle potřeby uvádí: a) název výrobku – Antuka HD 2
b) název podnikové normy – PN HD2
c) název výrobce
d) další požadavky dle dohody výrobce a odběratele

Příklad značení: Antuka HD 2 ,PN HD 2, Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.

V. Technické požadavky

Antuka HD 2 se vyrábí prosetím veškeré vyráběné antuky přes vibrační síto s čtvercovými oky o velikosti stran 4x4mm a následně přes síto s oky 2x2 mm. Kvalita vyrobené antuky je dána procentuelním obsahem zrn dané velikosti,což se zjišťuje zkušebními síty s oky různých velikostí.

Kvalitativní ukazatele jsou dány v tabulce Zrnitost.

Tabulka Zrnitost:

zrno pod 2 mm	**10%**
zrna v rozmezí 2-4 mm	**90%**

Sypná hmotnost antuky – 1000 kg/m3

VI.Bezpečnost výrobku

Výrobek splňuje požadavky vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.307/2002 Sb. o radiační ochraně

VII. Zkoušení

Antuka je nestanoveným stavebním výrobkem , pro zkoušku zrnitosti byla použita síta s oky 4x4 mm a 2x2 mm. Ke stanovení sypné hmotnosti byla použita technologická váha ISHIDA 30 kg.

VIII.
Dodávání doprava a skladování

Antuka HD 2 se dodává:

a) volně ložená – hmotnost antuky se udává v tunách
b) v big-begu - hmotnost cca 1000 kg

Hmotnost antuky se rozumí při vlhkosti maximálně 10%.
Přesnost vážení big-begů +-1kg/big-beg

Výrobce vydá odběrateli řádný daňový doklad,na němž uvede:

a) číslo dokladu,datum odběru a datum vyhotovení dokladu,datum zdanit.plnění
b) název a adresa dodavatele
c) název a sídlo odběratele
d) množství
e) název podnikové normy – PN HD 2
f) na žádost odběratele přiloží výrobce k vystavenému daňovému dokladu Podnikovou normu.

Antuka volně ložená se dopravuje v zakrytých nákladních automobilech.
Antuka v big-begu se dopravuje v odkrytých i zakrytých nákladních automobilech.
Antuka volně ložená se skladuje na částečně zpevněných plochách.
Antuka v big-begách se skladuje v nezakrytých skladech pod plachtou.

Vypracováno: 1.6.2010

Zpracovatel: Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.
Tisovská 269,Choceňské Předměstí
566 01 Vysoké Mýto
IČ: 260 06 138 DIČ: CZ26006138

Odpovědná osoba: Roman Hrabčuk – jednatel společnosti